

水泥建築物室外塗裝施工例（一）

適用範圍：醫院、廠房、住宅等室外水泥壁防水、防濕塗裝系統

工程種類	塗裝系統	施工順序	產品編號	油漆名稱	塗刷次數	理論塗佈面積 M ² /Gal	乾膜厚度 μ	塗裝間隔(25°C)		使用溶劑	備註
								最低	最高		
建築物外壁 防水防濕工程	新水泥壁 丙烯酸樹脂系 塗裝	1	表面處理	a.新水泥牆面含有多量水份，必須養生，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。 b.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨，始可塗裝。							
		2	410-1	水性水泥底漆	1	38	35	3 小時		清水	保固六年
		3	410	半光水性水泥漆 外牆用	1	44	35	5 小時		清水	
		4	410	半光水性水泥漆 外牆用	1	44	35			清水	
	舊水泥壁 維修塗裝	1	表面處理	a.鬆動舊漆膜必須去除乾淨，裂痕及凹處使用 NO.422 水性彈性補土，填補整平。 b.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨，始可塗裝。							
		2	420	水性彈性面漆專 用透明底漆	1	56.8	10	4 小時		二甲苯	保固六年
		3	410	半光水性水泥漆 外牆用	1	44	35	5 小時		清水	
		4	410	半光水性水泥漆 外牆用	1	44	35			清水	
	新水泥壁 丙烯酸樹脂系 塗裝	1	表面處理	a.新水泥牆面含有多量水份，必須養生，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。 b.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨，始可塗裝。							
		2	420	水性彈性面漆專 用透明底漆	1	56.8	10	4 小時		二甲苯	保固五年
		3	421	水性彈性面漆	1	6.5	250	24 小時		清水	
		4	421	水性彈性面漆	1	6.5	250			清水	
	舊水泥壁 維修塗裝	1	表面處理	a.鬆動舊漆膜必須去除乾淨，裂痕及凹處使用 NO.422 水性彈性補土，填補整平。 b.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨，始可塗裝。							
		2	420	水性彈性面漆專 用透明底漆	1	56.8	10	4 小時		二甲苯	保固五年
		3	421	水性彈性面漆	1	6.5	250	24 小時		清水	
		4	421	水性彈性面漆	1	6.5	250			清水	

註：以上施工範例、塗裝面積，僅供參考。如有技術上任何疑問，請洽詢本公司技術單位。

水泥建築物室外塗裝施工例（二）

適用範圍：醫院、廠房、住宅等室外水泥壁防水、防濕塗裝系統

工程種類	塗裝系統	施工順序	產品編號	油漆名稱	塗刷次數	理論塗佈面積 M ² /Gal	乾膜厚度 μ	塗裝間隔(25°C)		使用溶劑	備註
								最低	最高		
建築物外壁防水防濕工程	新水泥壁塗裝 水性硅壓克力樹脂系	1	表面處理	a.新水泥牆面含有多量水份，必須養生，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。 b.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨，始可塗裝。							
		2	410-1	水性水泥底漆	1	38	35	3 小時		清水	保固十年
		3	SA2000	虹牌美彩麗外牆防塵漆	1	44	35	4 小時		清水	
		4	SA2000	虹牌美彩麗外牆防塵漆	1	44	35			清水	
	舊水泥壁維修塗裝 水性硅壓克力樹脂系	1	表面處理	a.鬆動舊漆膜必須去除乾淨，裂痕及凹處使用 NO.422 水性彈性補土，填補整平。 b.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨，始可塗裝。							
		2	420	水性彈性面漆專用透明底漆	1	56.8	10	4 小時		二甲苯	保固十年
		3	SA2000	虹牌美彩麗外牆防塵漆	1	44	35	4 小時		清水	
		4	SA2000	虹牌美彩麗外牆防塵漆	1	44	35			清水	
	新水泥壁塗裝 水性壓克力系統	1	表面處理	a.新水泥牆面含有多量水份，必須養生，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。 b.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨，始可塗裝。							
		2	404	白水泥底漆	1	20	40	3 小時		二甲苯	保固六年
		3	401	各色水泥漆	1	25	35	3 小時		二甲苯	
		4	401	各色水泥漆	1	25	35			二甲苯	
	新水泥壁塗裝 水性壓克力系統	1	表面處理	a.新水泥牆面含有多量水份，必須養生，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。 b.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨，始可塗裝。							
		2	401-1	水性水泥底漆	1	20	40	3 小時		清水	保固六年
		3	406-409	水性水泥漆	1	24	35	3 小時		清水	
		4	406-409	水性水泥漆	1	24	35			清水	

註：以上施工範例、塗裝面積，僅供參考。如有技術上任何疑問，請洽詢本公司技術單位。

水泥建築物室外塗裝施工例 (三)

適用範圍：醫院、廠房、住宅等室外水泥壁防水、防濕塗裝系統

工程種類	塗裝系統	施工順序	產品編號	油漆名稱	塗刷次數	理論塗佈面積 M ² /Gal	乾膜厚度 μ	塗裝間隔(25°C)		使用溶劑	備註
								最低	最高		
建築物外壁防水防濕工程	新水泥壁塗裝(平面) 氟碳(素)樹脂系統	1	表面處理	a.新水泥牆面含有多量水份，必須養生，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。 b.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨，始可塗裝。							
		2	1073	永保新透明水泥底漆	1	38	25	12小時	5天	永保新調薄劑	保固十五年
		3	5400CP	永氟龍底漆	1	38	40	8小時	60天	永保新調薄劑	
		4	5400CM	永氟龍中塗底漆	1	38	40	8小時	60天	永保新調薄劑	
		5	5400F	永氟龍面漆	1	47	20	12小時	5天	永氟龍調薄劑	
		6	5400F	永氟龍面漆	1	47	20			永氟龍調薄劑	
	新水泥壁塗裝(凹凸面) 氟碳(素)樹脂系統	1	表面處理	a.新水泥牆面含有多量水份，必須養生，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。 b.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨，始可塗裝。							
		2	1073	永保新透明水泥底漆	1	38	25	12小時	5天	永保新調薄劑	保固十五年
		3	T-200P	永特龍厚塗底漆	1	-	噴點	8小時		永保新(不需添加)	噴點造型處理
		4	5400CM	永氟龍中塗底漆	1	38	40	8小時	60天	永保新調薄劑	
		5	5400F	永氟龍面漆	1	47	20	12小時	5天	永氟龍調薄劑	
		6	5400F	永氟龍面漆	1	47	20			永氟龍調薄劑	

註：以上施工範例、塗裝面積，僅供參考。如有技術上任何疑問，請洽詢本公司技術單位。