

船邊漆

ENAMEL TOPSIDE



- 產品號碼： SP-63 (OT-33)
- 型別： 由醇酸樹脂、特殊樹脂及耐候性顏料構成之船邊漆。
- 用途： 船邊部位用面漆。
- 特性： 1.漆膜柔韌，耐油性、耐磨性優良。
2.耐海水性、耐候性優良。
3.高光澤，外表美觀。
4.容易施工。
- 規格資訊：
- 顏色： 黑色、白色及各色
 - 光澤度： 有光
 - 體積固含量： 44% 以上
 - 建議膜厚： 濕膜 80μ (3.2 mil) 乾膜 35μ (1.4 mil)
 - 理論塗佈量： $47.3\text{ m}^2/\text{Gal}$ $12.5\text{ m}^2/\text{L}$ $11.4\text{ m}^2/\text{Kg}$
 - 適用塗料： 底漆： SP-54 紅丹漆 (OP-91)
SP-55 鋅鉻黃底漆 (OP-93)
SP-56 防銹漆 (OP-95)
SP-16 橡膠一度船底防銹漆 (RA-11)
- 比重： 1.1 Kg/L 以上
- 粘度： 70~85 KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No. 805 松香水 (OM-07)
 - 調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)
- 塗裝方法：
- 無氣噴塗、刷塗、滾塗
 - 無氣噴塗作業： 噴嘴： Graco 621, 721 (相似品亦可代用)
空氣壓力： $3\sim 5\text{ kg}/\text{cm}^2$
壓縮比： 45:1 或 33:1
- 乾燥時間： 指觸 2 小時以內 堅結 8 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 12 小時 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
閃點： 21°C (70°F) 以上
- 注意事項： 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。