

# 水性木器啞光面漆

## WATER-BASED WOOD MATT TOPCOAT



- 產品號碼： YWT-310
- 型別： 由水性特殊合成樹脂與消光劑等所配製而成之消光面漆。
- 用途： 傢俱、衣櫥、陳列櫥、壁板、手工藝品、運動器具等木製品之消光面漆。
- 特性： 1.漆膜堅韌，光滑美觀。  
2.附著性與耐磨性非常良好。  
3.外觀清澈、流平佳、有韌性、不回黏、耐刮、耐水佳與手感柔和。
- 規格資訊：
- 顏色： 淡黃色乳白液體
  - 光澤度： 8~15%
  - 總不揮發物： 32~34%
  - 建議膜厚： 濕膜 110  $\mu$  (Micron) 乾膜 32  $\mu$  (Micron)
  - 理論塗佈量： 34.4  $m^2$ /Gal 9.1  $m^2$ /L 8.7  $m^2$ /Kg
  - 適用塗料： 底漆： YWP 系列
  - 比重： 1.0~1.1 Kg/L
  - 粘度： 200~500 cps (LV2,RPM60) (25°C)
  - 其他資訊： 塗膜狀態：平滑消光
- 混合調薄：
- 調薄劑： 清水
  - 調薄劑用量： 噴塗時，建議原液塗裝或加水稀釋 0~5% 以利施工。  
刷塗時，可加水稀釋，但以 20% 為限。
- 塗裝方法： 噴塗 (建議原液塗裝)、刷塗。
- 乾燥時間： 指觸 20~30 分鐘 硬乾時間 1 小時 (25°C/相對濕度 50%)
- 塗裝間隔： 可砂磨時間 1.5 小時以上。 可重塗時間 4 小時以上 (務必砂磨後再重塗)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，18 個月。
- 注意事項：
- 1.使用前請攪拌均勻。
  - 2.被塗物表面之灰塵、木屑或油脂等附著物，必須清除乾淨，如表面粗糙時，底塗部分應先用 #180~240 砂紙研磨，面塗部分應先用 #240~400 以上砂紙研磨，再用壓縮空氣吹除乾淨，漆料先行過濾後以利噴塗。
  - 3.塗裝器具用完後，應立即洗淨以免發生硬化膠固。
  - 4.本項塗料請底、面系統搭配使用。
  - 5.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM28XXX2835X1 V1.0 2024-05-01