

全效透明防護漆

ALL-WEATHER DIRT SHEDDING CLEAR PAINT



- 產品號碼： ECO102
- 類別： 以水性高耐候特殊改質樹脂搭配高品質的填充料劑精製而成。
- 用途： 全效透明防護漆提供塗裝系統之面層保護，優異的耐水性及耐水白性可維持底塗原始風貌，獨特防污專利技術，可輕鬆帶走髒污，耐候性佳可延長使用年限，減少重複施工的時間及金錢。
- 特性： 1. 耐候性佳，不黃變。
2. 獨特防污專利技術，賦予極佳的耐髒污特性。
3. 良好之耐鹼性。
4. 保護底材、維持塗層原始風貌。
5. 優異的耐水性和耐水白性。
- 規格資訊：
- 顏色： 透明
- 光澤度： 有光、半光、消光
- 總不揮發物： 20% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 70 μ (Micron) 乾膜 15 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 15 m²/L 56.7 m²/Gal 283.5 m²/5Gal
- 適用塗料： 面漆： SA2000、SA3000、SA5000、3D 立體造型漆，上述各類水性塗料。
- 比重： 1.02 Kg/L 以上
- 混合調薄： 調薄劑： 清水
調薄劑用量： 10~30%
- 塗裝方法： 刷塗（建議薄塗）、滾塗（虹牌薄塗專用滾輪）、噴塗（建議薄塗）
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內（25°C）
- 塗裝間隔： 至少 3 小時以上（25°C）
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少兩年。
- 注意事項： 1. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度高於 5°C 時始可施工。
2. 被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
3. 使用前使用攪拌棒充分攪拌均勻，禁止使用電動攪拌機，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，以不超過規定用量為原則。
4. 水性透明塗料不可一次厚塗，易造成水分無法完全乾燥產生之白霧感。
5. 施做表面如較為粗糙或有坑洞，塗裝方法建議採用刷塗或噴塗。
6. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM07XECO102X1 V1.0 2024-05-01