

清噴磁漆凡立水

SYNTHETIC ALKYD VARNISH



- 產品號碼： 604
- 型別： 由中油性醇酸樹脂及特殊樹脂構成之合成樹脂凡立水。
- 用途： 木材器具與鋼鐵製品之上層亮光油。
- 特性： 1.具有良好耐候性，可增加漆膜之耐久性。
2.具有高度光澤，表面美觀。
3.塗膜堅韌，耐磨性強。
- 規格資訊：
- 顏色： 透明液體
- 體積固含量： 50% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 50 μ (Micron) 乾膜 25 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 75.7 m²/Gal 20.0 m²/L 23.5 m²/Kg
- 適用塗料： 底漆： 虹牌調合漆
- 比重： 0.85 Kg/L 以上
- 粘度： 55~65 KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.805 松香水
- 調薄劑用量： 0~5% (不含清洗工具)
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 8 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物，必須清除乾淨。
 - 2.做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。
 - 3.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM06XXX0604X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw