

# 水性水泥漆

## WATERBASE PAINT



- 產品號碼： 980
- 型別： 採用先進水性特殊樹脂研製，添加環保安全之原料，符合環保規範，不會造成人體危害。
- 用途： 室內停車場、地下室、公共空間及建築物內部活動空間之水泥牆面裝飾刷塗。
- 特性： 1.超值經濟型產品，無添加甲醛及鉛、汞、重金屬之安全配方，符合綠建材材料之規定。  
2.遮蓋力佳，噴塗操作容易上手，塗裝面積大，塗膜細緻柔和。  
3.耐水、耐鹼性能優異、漆膜透氣性佳，符合 CNS 4940 規範。  
4.防霉效果符合 JIS Z 2911 防霉 0 級測試，並有抗菌效果。  
5.優異耐洗刷次數，超越 CNS4940 水性水泥漆國家標準。
- 規格資訊：
- 顏色： 白色、百合白、玫瑰白、豪灰、鄉居、霧鄉、藤色
- 光澤度： 平光
- 總不揮發物： 50% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 85  $\mu$  (Micron) 乾膜 35  $\mu$  (Micron)
- 理論塗佈量： 35.0  $m^2$ /Gal 9.0  $m^2$ /L
- 適用塗料： 底漆： No.467 高滲透型強效防水底漆  
No.2457 水性多功能底漆
- 比重： 1.4 Kg/L 以上
- 遮蓋力： 7.0  $m^2$ /L 以上
- 粘度： 90~110KU (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： 自來水  
調薄劑用量： 10% ~ 30% (體積比)
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。
- 注意事項： 1.使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。  
2.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。  
3.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。  
4.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410XX0980X1 V1.0 2024-05-01