

優麗防水膜底漆 (一液型)

MOISTURE-CURED POLYURETHANE PRIMER FOR WATER PROOF



- 產品號碼： 785
- 型別： 由特殊多元醇樹脂 (Polyol Resin) 及聚異氰酸酯接合而成之單液 PU 透明底漆。
- 用途： 各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園等防水工程專用之底漆。
適用範圍： 水泥壁、水泥管道及水泥製品等防水專用底漆。
- 特性： 1. 單液型 PU，易施工。
2. 對水泥面具滲透功能。
3. 對單液 PU 防水材的上塗性能非常優異。
4. 對水泥面之附著力強。
- 規格資訊：
- 顏色： 透明
- 總不揮發物： 40% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 100 μ (Micron) 乾膜 32 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 10.0 m^2/Kg 0.10 Kg/m^2
(實際參考量：每 10 Kg 的塗布面積約 50~66 m^2)
- 比重： 0.9 Kg/L 以上
- 粘度： 約 40 \pm 20 cps (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： No.736 優麗漆調薄劑 (清洗工具用)
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 1 小時 最多 2 天 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項： 1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。
2. 倒出桶外之塗料切勿回收使用，以確保品質。
3. 餘請參閱防水膜施工處理注意事項。
4. 施工時，請勿積料與厚塗。
5. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM27XXX0785X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw