

鮮麗漆一般用灰色

SYNTHETIC ENAMEL, GENERAL PURPOSE, GRAY



- 產品號碼： 508
型別： 由醇酸樹脂及特殊合成樹脂為主要成份，配以耐候性顏料精製而成之灰色面漆。
用途： 一般鐵材及室內鋼鐵構造物適用之面漆。
特性：
1. 乾燥迅速。
2. 耐機械磨損性優良。
3. 塗面平滑，有良好光澤。
4. 價格低廉。
5. 容易施工。

- 規格資訊：
顏色： #36 灰、#38 灰、#41 藍灰色
光澤度： 85% 以上
總不揮發物： 55% 以上
建議膜厚： 濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理論塗佈量： 42.0 m^2 /Gal 11.0 m^2 /L 11.0 m^2 /Kg
適用塗料： 底漆： No.904 防銹漆 (OP-95)
No.905 紅丹漆 (OP-91)
No.906 紅丹防銹漆 (OP-92)
No.907 鋅鉻黃底漆 (OP-93)
No.909 紅色防銹漆 (一般用)
No.992 三聚磷酸鋁防銹漆
(或本公司推薦其他系列底漆)

- 比重： 1.0 Kg/L 以上
遮蓋力： 15 m^2 /L 以上
粘度： 70~90 KU (25°C)
混合調薄： 調薄劑： No.805 松香水 (OM-07)
調薄劑用量： 5~10 % (不含清洗工具)
塗裝方法： 刷塗、噴塗、滾塗 (滾塗需用滾塗型)
乾燥時間： 指觸 1 1/2 小時以內 堅結 8 小時以內 (25°C)
塗裝間隔： 最少 4 小時
貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
注意事項：
1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等，附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下時)，應避免施工。
4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。
5. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM05XXX0508X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw