

# 永保新防水膜底漆

## EPOXY WATERPROOF PRIMER



- 產品號碼： 1062C
- 型別： 由環氧樹脂、溶劑及聚醯胺樹脂組合而成之二液型、溶劑型防水膜底漆。
- 用途： 各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園等平面之防水工程底漆。
- 特性： 1.對水泥、木材製品、鋼構、磁磚等之附著性能優異。  
2.防水、防漏、抗水泥層粉化及裂化。  
3.耐酸鹼性、耐油性、耐藥品性及耐水性能優異。  
4.漆膜具淺灰色，易於分辨及著色於素材上。
- 規格資訊：
- 顏色： 淺灰
- 總不揮發物： 50.0 % 以上
- 建議膜厚： 濕膜 100 $\mu$  乾膜 60 $\mu$
- 理論塗佈量： 0.2 Kg/m<sup>2</sup> (因素材不同而異)
- 適用塗料： 面漆： No.789/No.777  
環氧面漆  
優麗面漆  
No.424 漏克補 LOCK PROOF 水性防水材料  
或本公司推薦之系統
- 比重： 約 1.30Kg/L
- 粘度： 30~50 Ku (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) 或 No.807 二甲苯 (清洗工具用)
- 混合比： 2:1 (重量比)
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1小時以內 堅結 6小時以內 完全硬化 7天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 1小時 最多 3天 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項： 1.被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。  
2.倒出桶外之塗料切勿回收使用，以確保品質。  
3.相對溼度高於 85% 或水泥表面含水率大於 12% 時應避免施工。  
4.施工時應先將硬化劑倒入混合桶後，再倒入主劑，以避免攪拌不均。  
5.施工時應以電動攪拌機具攪拌均勻；手攪方式易造成漆膜乾燥不完全現象。  
6.塗料應儲存於通風陰涼處，切勿置放於室外曝曬，以避免影響材料品質。  
7.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM27XX1062CX1 V1.1 2024-11-13