

- 產品號碼： A316
- 型別： 由耐水、耐鹼性非常優異之水性壓克力樹脂為主要成份，配合特殊顏料及添加劑精製而成高級水性塗料。
- 用途： 辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等水泥內、外壁之防護、裝飾用面漆。
- 特性： 1.使用清水為溶劑，無公害及引火危險。
2.以清水為調薄劑，可大幅降低施工費用。
3.塗膜堅固，外表美觀。
4.防霉抗菌性，通過 JIS Z2911 防霉及 JIS Z2801 抗菌之檢測。
5.耐候性佳，雖經日曬雨淋不粉化。
6.耐水性、耐鹼性特優。
- 規格資訊： 顏色： 虹牌電腦調色系統共分 9 大色系約 3000 色可供選擇，自由搭配。
光澤度： 平光
總不揮發物： 50% 以上
建議膜厚： 濕膜：85 μ (Micron) 乾膜：35 μ (Micron)
理論塗佈量： 35.4 $m^2/3L$ 11.8 m^2/L (因顏色深淺不同而會有所差異)
適用塗料： 底漆： No.467 高滲透型強效防水底漆
比重： 1.3 Kg/L 以上 (因色而異)
遮蓋力： 7 m^2/L 以上 (因色而異)
粘度： 90 KU 以上 (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： 自來水
調薄劑用量： 5~10%
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸：1/2 小時以內 堅結：2 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少 2 年。
- 注意事項： 1.使用前必須充分攪拌均勻。太稠時，可酌加清水調節。但以不超過規定量為原則。
2.被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物必須清除乾淨始可施工。
3.新水泥牆因含有大量水份與游離鹼性質，會降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，上塗底漆後始可上塗面漆。
4.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥後；表面溫度介於 5°C~40°C，始可施工。
5.選用較深顏色時建議先刷塗一到白色或淺灰色塗料打底，以減少刷塗次數。
6.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。