

虹牌底面漆 (底面兩用漆)



RAINBOW SELF-PRIMERING TOPCOAT

- 產品號碼： 155
- 型別： 由醇酸樹脂 (Alkyd Resin) 及特殊無公害防銹顏料構成之防銹、面塗底面兩用漆。
- 用途： 適用外部曝露鋼架及內部機件使用，係無公害優良防銹漆兼面漆。
- 特性： 1. 具有良好耐候性，不易褪色失光。
2. 釋出螯合力特強之三聚磷酸根離子，防銹力優良，塗裝前不需做傳統底漆。
3. 耐海水性及耐油性優良。
4. 耐候性及耐磨性優良。
5. 具有防銹漆兼面漆之雙重特性。
6. 施工容易。
- 規格資訊：
- 顏色： #36 灰色 及 #41 藍灰色
- 光澤度： 75% 以下
- 總不揮發物： 60% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 80 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 47 m²/Gal 12.5 m²/L 12.5 m²/Kg
- 適用塗料： 底漆： No.908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02)
No.905 紅丹漆 (OP-91)
No.906 紅丹防銹漆 (OP-92)
- 面漆： 油性樹脂面漆
- 比重： 1.00 Kg/L 以上
- 遮蓋力： 12.5 m²/L 以上
- 粘度： 70~90 KU (25°C)
- 其他資訊： 耐熱溫度：連續 80 °C 瞬間 120 °C
- 混合調薄： 調薄劑： No.805 松香水 (OM-07)
- 調薄劑用量： 5~10 % (視使用工具而定)
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 4 小時以內 堅結 16 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 10 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 閃點： 25°C (77°F)
- 注意事項：
1. 使用前油漆必須充分攪拌均勻，如油漆太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。
 2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
 3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下) 時，應避免施工。
 4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。
 5. 為加強鋼鐵表面塗裝效果，請刷塗 2 道，乾膜在 70 μ 以上，更能發揮本漆優異的雙重特性。
 6. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM01XXX0155X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw