



CONTINENTAL
COATINGS

Excellent Performance

MULTI- FUNCTION

3K POLYURETHANE





一般通用地坪/ 低溫冷凍食品場域 系統

01

一般通用地床

※戶外可使用UPW-10, UP-303, NO.747, UP-450 等面漆

前處理 | 素地打磨 (鑽石磨盤器具)

施工方式		
主劑和硬化劑攪拌均勻後再加入粉劑持續攪拌，鍍塗施作		
施工順序	產 品	建議厚度
第一道	CONTIAQUA 7946W 或 NO.1073SL	1.0 -1.5 mm
第二道	CONTIAQUA 7960W	2-4 mm

02

低溫冷凍食品場域

前處理 | 素地打磨，每隔1m切溝，寬度大於4mm，倒角需施作 (鑽石磨盤器具)

施工方式		
主劑和硬化劑攪拌均勻後再加入粉劑持續攪拌，鍍塗施作		
施工順序	產 品	建議厚度
第一道	CONTIAQUA 7940W 或 7946W	1.0 -3 mm
(-20°C) 輕載型 - 第二道	CONTIAQUA 7970W	3-4 mm
(-40°C) 重載型 - 第三道	CONTIAQUA 7970W	3-4 mm

注意事項

- 1.A劑、B劑及骨材 必須按規定比例均勻調合。
- 2.被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。
- 3.硬化劑容易與空氣中水份反應產生氣泡與膠化，建議整組配套使用，以確保施工品質。
- 4.因有可用時間限制，混合後，請盡速在可用時間內用畢。
- 5.一次塗膜之漆膜厚度請按規定施工，以確保施工品質。
- 6.塗裝器具用完後應即洗淨以免發生硬化膠固。
- 7.陰雨或相對濕度高於85%時，請勿施工，以確保施工品質。

3K 聚胺脂 多功能工業地坪耐磨漆

優異附著力
低VOC · 無毒環保
撓曲性佳 · 耐磨性絕佳

通過FDA認證
可接觸食品等級

通過SGS認證

- 1.無重金屬測試報告
- 2.低VOC(小於0.2g/L)
- 3.對不同底材優越的附著力



FDA 通過國際食品安全等級材料

FDA是食品藥品監督管理局(Food and Drug Administration)的簡稱。

FDA有時也代表美國FDA，即美國食品藥品監督管理局，美國FDA是國際醫療審核權威機構，由美國國會即聯邦政府授權，專門從事食品與藥品管理的最高執法機關；是一個由醫生、律師、微生物學家、藥理學家、化學家和統計學家等專業人士組成的致力於保護、促進和提高國民健康的政府衛生管制的監控機構。

3K聚胺脂多功能工業地坪耐磨漆 為通過FDA認可的材料，可安心使用於食品加工廠，食品掉落在地坪上也無須擔心安全問題。

耐高低溫度 (-40°C~100°C)

在食品工業地坪會面臨到冷凍室零下40度C的低溫，以及為了維護生產設備的清潔和衛生，需以沸水清洗來達到去除堅固的污垢和細菌，消毒表面，將食品生產設備和設施的殘留物完全清除，確保食品的安全和質量。在這麼嚴苛的環境下，地坪漆膜可耐零下低溫以及沸水清洗環境的操作下不會損壞，至關重要，**3K聚胺脂多功能工業地坪耐磨漆** 就是你最好的選擇！



施工程序

- 1.新鋪設之水泥素地建議養護28天方可施工，隔1m切溝，寬度大於4mm，倒角需施作並以鑽石磨盤打磨至粗糙面，低溫冷凍食品廠系統需切溝與倒角施作
- 2.鏝塗一道CONTIAQUA 7946W 或 CONTIAQUA 7940W (2kg/m²)作為底漆
- 3.間隔24hr再鏝塗一道CONTIAQUA 7960W 或 CONTIAQUA 7970W (FDA)(2kg/m²)作為面漆
- 4.如系統設計在戶外，須再滾塗一道UPW-10 或 UP-303 或 No.747 或 UP-450 做為耐候面漆(0.15KG/m²)
- 5.使用No.736清洗工具

