

# 單液防水彈泥

## ELASTIC WATERPROOF COATING



- 產品號碼： 477
- 類別： 以水性樹脂搭配無機填料及特殊助劑精製而成。
- 用途： 單液防水彈泥使用於屋頂、內牆、外牆、樓層接縫、女兒牆、浴室、露台、中庭、陽台、窗框、地下室外壁等防水工程（建議使用於非外露型，使用年限更長久）。
- 特性： 1.水性環保，開罐即用好施工。  
2.兼具彈性及韌性，可有效抗裂防止水氣入侵。  
3.附著力超強，厚塗不龜裂。  
4.耐候性及耐老化性優異，大大提升漆膜使用年限。  
5.耐水耐鹼性良好，經得起考驗。  
6.乾燥速度快，能縮短工期。
- 規格資訊： 顏色： 水泥色、黑色  
總不揮發物： 68%以上  
建議膜厚： 一次塗刷依需求約濕膜 400~700  $\mu\text{m}$ ，建議施作兩道以上。  
理論塗佈量： 4  $\text{m}^2$ /4KG 裝 20  $\text{m}^2$ /20KG 裝（以厚度 500  $\mu\text{m}$  乾膜估算）  
適用塗料： 底漆： 可搭配 No.467 或 No.467 + No.467AD（推薦使用）。
- 比重： 1.3 Kg/L 以上
- 混合調薄： 調薄劑： 清水  
調薄劑用量： 0~10%
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、鏟塗、噴塗（噴槍需選擇 1.5mm 以上的口徑）。
- 乾燥時間： 指觸 1.5 小時以內 堅結 6 小時以內（25 $^{\circ}\text{C}$ ）
- 塗裝間隔： 6 小時以上（25 $^{\circ}\text{C}$ ）
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，24 個月。
- 注意事項： 1.陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工。  
2.新水泥因含有大量水份與游離鹼物質，會降低漆膜性能與附著性，必須養生 2~3 星期，待其完全乾燥後，含水率在 12% 以下，始可施工。  
3.被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他污物，必須清除乾淨始可施工。  
4.轉角接頭、管口週邊應至少塗刷二次以上，每一道塗層厚度不可超過濕膜 600  $\mu\text{m}$  以上，每層均待乾燥後，始可後續施作。  
5.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410XX0477X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

[www.rainbowpaint.com.tw](http://www.rainbowpaint.com.tw)