

高溫紅底漆

RED OXIDE SURFACER WITH HIGH TEMPERATURE



- 產品號碼： 1109
- 型別： 由酚醛樹脂為主要原料，配以紅氧化鐵及填充顏料精製而成之烤漆用防銹底漆。
- 用途： 車輛、農業機械、電化製品、鐵製傢俱、事務器具及一般工具用頭度烤底漆。
- 特性： 1. 附著性優良。
2. 研磨性良好。
3. 耐水、耐鹽水及防銹性能非常良好。
- 規格資訊：
- 顏色： 紅棕色
 - 光澤度： 平光
 - 體積固含量： 54% 以上
 - 建議膜厚： 濕膜 65 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
 - 理論塗佈量： 58.3 m²/Gal 15.4 m²/L 11.4 m²/Kg
 - 適用塗料： 面漆： 虹牌烤漆
 - 比重： 1.2 Kg/L 以上
 - 遮蓋力： 12.5 m²/L 以上
 - 粘度： 75~90 KU (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： No. 1112 烤漆調薄劑 (或二甲苯)
調薄劑用量： 15~30% (不含清洗工具)
- 塗裝方法： 噴塗
- 乾燥時間： 堅結 30 分以內 (150°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
1. 施工時，用規定調薄劑稀釋至四號福特杯 (Ford Cup #4) 20 \pm 2 秒為標準噴塗黏度。
 2. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。
 3. 噴塗後，在常溫放置 10~15 分，使漆膜中的溶劑揮發後，依照規定的溫度和時間烘烤。(標準烘烤溫度與時間：150 \pm 10°C 30 分)。
 4. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM11XXX1109X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw