

- 產品號碼： 433
- 型別： 由水性醋酸乙烯共聚物樹脂，配合耐候、耐鹼顏料及添加劑精製而成之高級水性塗料。
- 用途： 辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅、浴室、廚房、走廊牆面、內部裝飾用色彩美麗之面漆。
- 特性：
1. 使用清水為溶劑，氣味清新、無公害及引火危險。
 2. 耐水、耐鹼性非常優良，保色性佳。
 3. 能輕易清洗污漬，耐刷洗試驗 30,000 次以上。
 4. 防霉抗菌，通過 JIS Z 2911 防霉及 JIS Z 2801 抗菌之檢測。
 5. 符合綠建材標章，無甲醛及鉛汞重金屬添加之安全配方。
 6. 塗膜有彈性，伸長率 100% 以上的塗膜彈性，能彌蓋新牆面收縮所產生的微小裂痕。
 7. 塗膜細緻，光澤柔和，室內塗裝備感溫馨、典雅與開朗。
 8. 施工容易，遮蓋力強，噴塗、手刷、滾刷得心應手。
- 光澤度： 平光
- 總不揮發物： 白色、淺色 55% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 44.0 m^2 /Gal 11.7 m^2 /L
- 適用塗料： 底漆： No.410-1 水性水泥底漆
- 比重： 1.3 Kg/L 以上
- 遮蓋力： 16.6 m^2 /L 以上
- 粘度： 90~110 KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： 自來水
- 調薄劑用量： 10~15% (重量率)
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。
- 注意事項：
1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。
 2. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。
 3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
 4. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。