

## 優麗漆透明 (NN型)

### POLYURETHANE CLEAR COATING (NN-TYPE)



- 產品號碼： 713
- 型別： 由壓克力樹脂及 Polyol Resin 聚合物及不變黃聚異氰酸酯 Polyisocyanate 硬化劑構成之二液型不變黃透明面漆。
- 用途： 傢俱、樂器、手工藝品、運動器具等木製品及金屬製品之面塗用透明漆。
- 特性： 1. 具有高光澤度與硬度，經久不失光、不變色。  
2. 對木製品、金屬製品，均有極優越之附著性。  
3. 耐藥品性極佳，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質浸蝕。  
4. 具有非常優良之耐磨性與耐熱性。
- 規格資訊：
- 顏色： 透明液體
  - 總不揮發物： 40% 以上 (混合漆)
  - 建議膜厚： 濕膜 70  $\mu$  (Micron) 乾膜 25  $\mu$  (Micron)
  - 理論塗佈量： 54.1 m<sup>2</sup>/Gal 14.3 m<sup>2</sup>/L 14.1 m<sup>2</sup>/Kg
  - 適用塗料： 底漆： No.711 優麗二度底漆
  - 比重： 1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
  - 粘度： 55~80 KU (混合漆 25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.736 優麗漆調薄劑
  - 調薄劑用量： 5~20% (不含清洗工具)
  - 混合比： 主劑：硬化劑=70：30 (重量比)
  - 可使用時間： 4 小時 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 1. 噴塗 2. 刷塗或滾塗 (須訂手刷型)
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時 最多 30 天
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。
  2. 塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。
  3. 稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。
  4. 硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。
  5. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。
  6. 一次噴塗厚度超過 50  $\mu$  時，極易產生氣泡，施工時應做有效管制。
  7. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。
  8. 本項塗料底漆不適合使用噴漆二度底漆。
  9. 如因改變手刷或滾塗，請通知本公司業務代表。
  10. 陰雨或潮濕(相對濕度大於 85% 以上)時避免施工，除底材水氣影響附著外，漆磨會有失光的現象。
  11. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM71XXX0713X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw