

水性水泥漆

WATERBASE PAINT



- 產品號碼： 780
- 型別： 採用先進水性特殊樹脂研製，添加環保安全之原料，符合環保規範，不會造成人體危害。
- 用途： 辦公大樓、公共場所、醫院、店舖及住宅建築物內部活動空間之水泥牆及天花板面裝飾刷塗。
- 特性： 1.無添加甲醛及鉛、汞、重金屬之安全配方，符合綠建材材料之規定。
2.保色性佳，有多種基本顏色可供選擇。
3.遮蓋力佳及優良刷塗手感，塗裝面積大，施作容易上手。塗膜細緻度佳。
4.耐水、耐鹼性能優異，漆膜透氣性佳，符合 CNS 4940 規範。
5.防霉效果符合 JIS Z 2911 防霉 0 級測試，並有抗菌效果。
6.優異耐洗刷次數，超越 CNS4940 水性水泥漆國家標準。
- 光澤度： 平光
- 總不揮發物： 50% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 85 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 45.0 m^2 /Gal 12.0 m^2 /L
- 適用塗料： 底漆： No.467 高滲透型強效防水底漆
No.2457 水性多功能底漆
- 比重： 1.4 kg/ L 以上
- 遮蓋力： 12.5 m^2 /L 以上
- 粘度： 90~110KU (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： 自來水
調薄劑用量： 10%~20% (體積比)
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。
- 注意事項： 1.使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。
2.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。
3.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
4.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410XX0780X1 V1.0 2024-05-01