

水性多功能漆

WBA Multi-Purpose Paint

產品號碼	CONTIARCH 4475
型別	水性壓克力樹脂
用途	康捷明水性多功能漆具備快速乾燥以及多底材附著特性，適合需求快速施工及使用之各種空間。無論是欄杆、水泥牆面、PVC 管更甚至各種裝潢材與櫥櫃都能只用一種產品解決。
特性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 底面合一。 2. 多底材附著（金屬製品、POLY 板、發泡板、美耐板、PVC 管、水泥磚牆等...）。 3. 快速乾燥，可快速塗覆，僅需 24 小時即可使用空間。 4. 可撓性塗層，倉庫地板塗料到金屬欄杆，在彎曲、移動、膨脹或收縮時具有抗開裂和抗剝落的能力。
顏色	電腦調色 2232 色
光澤	緞光
比重	1.15 Kg/L 以上
乾燥時間	指觸 20 分鐘以內（25°C） 堅結（重塗）1 小時以內（25°C）
漆膜厚度	濕膜 50 μ (Micron) 乾膜 25 μ (Micron)
塗裝間隔	夏季約 1 小時 冬季約 2 小時（25°C）
理論塗佈量	12 m ² /L 36 m ² /3L
總揮發分劑量	50% 以上
調劑用量	清水
調劑用量	0~10%（金屬基材 0~5%）
貯藏安定性	正常情況下，至少二年。
塗裝方法	滾塗、噴塗
適用基材	鍍鋅板、一般鐵件、POLY 板、美耐板、發泡板、金屬製品、木製品、矽酸鈣板、水泥牆面。
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 被塗物：表面之油脂、灰塵及其他附著污物，須清除乾淨，即可施工。 中重度生鏽底材：使用鋼刷將表面斑駁漆面及鐵鏽清除乾淨並上塗水性鍍鋅漆，即可施工。 富含油脂（或單寧）之木製品：打磨後需上塗木器封油底漆。 2. 陰雨或大氣相對濕度在 70RH 以上，應避免施工；表面溫度介於 5°C~40°C 時始可施工。 3. 使用前須攪拌均勻。 4. 施作時請避免一次性厚塗，避免因表乾裡不乾而影響塗料性能。 5. 施做表面如較為粗糙或有坑洞，塗裝方法建議採用噴塗。 <p>油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。</p>
備註	

PDMC054475XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。