

# 永保新高倍砂樹脂砂漿 (手鏟型)

## EPOXY HIGH-FILLED MORTAR (TROWEL TYPE)



- 產品號碼： 1043
- 型別： 由環氧樹脂 (Epoxy Resin)、硬化劑及級配砂砂構成之高倍砂手鏟型樹脂砂漿。
- 用途： 化工廠、電子廠、裝配廠、實驗室、GMP 藥廠、手術房、廢水處理廠、坡道、車庫等地面。
- 特性： 1.與水泥及鋼鐵面之附着力強，不龜裂、不剝落。  
2.機械性能優異。  
3.耐廣泛之酸、鹼、溶劑等化學藥品。  
4.不受冷熱溫差之影響而變形。  
5.容易手工鏟敷，壓實後表面密緻，易於整平及施工補土層。
- 規格資訊：
- 顏色： 天然色
- 建議膜厚： 3 m/m 及 5m/m 或指定厚度
- 理論塗佈量： 5.55 Kg/m<sup>2</sup> (3 m/m) 9.25 Kg/m<sup>2</sup> (5 m/m)
- 適用塗料： 面漆： No.1001 永保新面漆 (EP-04)  
No.1015 永保新無溶劑面漆  
No.1026 永保新砂漿用補土
- 比重： 1.1 Kg/L 以上 (樹脂混合物)
- 粘度： 膏狀 (混合物 25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
- 調薄劑用量： 不得摻用 (僅可用於清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑：級配砂砂 = 2：1：30 (重量比)  
(或按本公司之比例)
- 可使用時間： 30 分鐘 (樹脂砂漿混合物 25°C)
- 塗裝方法： 手工鏟敷
- 乾燥時間： 指觸 6 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 12 小時 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合，再加入級配砂砂攪拌均勻。
  - 2.被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。
  - 3.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時必須使之完全乾燥。
  - 4.水泥面含水率需在 12% 以下，超過 12% 時需以火焰強制乾燥。
  - 5.水泥面強度至少 150Kg/cm<sup>2</sup> 以上，不可有油漬、砂粒及灰塵。
  - 6.施工時請戴手套，以避免皮膚接觸。
  - 7.本產品混合比為標準比例，若須要其他要求，請洽詢本公司技術部門。

PDM19XXX1043X1 V1.0 2024-05-01