

- 產品號碼： 780-1
- 型別： 由聚醇樹脂 (Polyol Resin) 及聚異氰酸酯 (Polyisocyanate) 硬化劑所構成之二液型透明面漆。
- 用途： 傢俱、樂器、陳列櫥、手工藝品、運動器具等木製品之面塗用透明漆。
- 特性： 1. 乾燥迅速。
2. 具有適合各種需求之光澤與硬度。
3. 附著性、耐磨性均極優越。
4. 耐藥品性極佳、不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質侵蝕。
- 規格資訊：
- 顏色： 透明液體
- 光澤度： >80%
- 總不揮發物： 40% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 95 μ (Micron) 乾膜 25 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 40.0 m²/Gal 10.5 m²/L 12.4 m²/Kg
- 適用塗料： 底漆： No.711 優麗二度底漆
- 比重： 0.85 Kg/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 50~70 KU 以上 (混合漆) (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.780 優麗透明漆專用稀釋劑
- 調薄劑用量： 20~50% (不含清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=100：50 (重量比) (依桶上標示為準)
- 可使用時間： 6 小時 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 噴塗、刷塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 6 小時 最多 5 天 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。
- 注意事項：
1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。
 2. 被塗面之灰塵、木屑或油脂等附著汙物必須清除乾淨，如表面粗糙時，應先用 #180~#240 砂紙研磨，再用壓縮空氣吹乾淨。
 3. 稀釋時應使用專用稀釋劑以防氣泡或針孔之發生。
 4. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。
 5. 硬化劑因很容易與空氣中水分反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。
 6. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。
 7. 本項塗料底漆不適合使用硝基噴漆二度底漆。
 8. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。