

- 產品號碼： 427TL
- 類別： 由水性乳液樹脂、助劑及特殊顏填料組合而成之單液型水性路線漆。
- 用途： 適用於室內、外之水泥基材及柏油瀝青路面等畫線標記工程。
- 特性：
1. 乾燥非常快速，具有 10 分鐘快速通車之特性。
 2. 耐候性、耐水性、 耐磨性特優（可承受 25 噸重車壓載）。
 3. 水性環保塗料；具有非常低的 VOC 值（限量值低於 100g/L）。
 4. 不含鉛、汞、甲醛；既安全且無臭味。
- 光澤度： 平光 ~ 半光
- 總不揮發物： 60 % 以上
- 建議膜厚： 濕膜 180 μ 乾膜約 100 μ
- 比重： 1.4 Kg/L 以上
- 粘度： 60 Ku (25°C) 以上
- 建議道數： 至少 2 道（每道至少 100 μ 乾膜；塗佈量：約 0.3 Kg/m²）
- 其他資訊： 表面處理：
1. 新設置之瀝青柏油路面需待至少 7 天後方可施工。
 2. 水泥基材須經過至少 28 天養身期,並經機具打磨後方可施工。
 3. 施工前請參閱本公司提供之施工規範。
- 混合調薄： 調薄劑： 自來水（清洗工具用 5~10%）
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 10 分鐘內 堅結 0.5 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 5 分鐘 最多 7 天 (25°C/120 μ 濕膜)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等污染物，務必清除乾淨。
 2. 倒出桶外之塗料切勿回收使用，以確保品質。
 3. 陰雨天或基材表面潮濕時，應避免施工。
 4. 開罐後剩餘之塗料應避免久置，以免變質。
 5. 塗料建議應儲放於通風陰涼處，切勿置放於室外曝曬，以免影響材料品質。（建議 儲放溫度：40°C 以下）
 6. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。