

- 產品號碼：UP-203
- 型別：由特殊多元醇樹脂 (Polyol resin) 及特殊聚異氰酸脂 (Polyisocyanate) 精製而成之二液型有色面漆。
- 用途：適用於鋼構、橋樑、貯槽、屋頂、管線、停車場等鋼鐵或混凝土構物及永美耐塗料專用面漆。
- 特性：
 1. 施工簡單，省時省工。
 2. 表面平滑美觀。
 3. 耐候性特佳，經久不變色、不失光。
 4. 耐藥品性非常優良，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質侵蝕。
 5. 具有優越之附著性、硬度及耐磨性。
- 規格資訊：
- 顏色：白色或指定色
- 光澤度：有光
- 建議膜厚：濕膜 100~200 μ 乾膜 40~80 μ
- 理論塗佈量：5 ~ 10 m^2/L 0.13 ~ 0.26 Kg/m^2
- 適用塗料：底漆：UP-100 / 200 永美耐防蝕、防水塗料及其他公司指定之塗料種類
- 比重：約 1.3 因色而異 (混合物)
- 調薄劑用量：0~15% (重量率)
- 混合比：主劑：硬化劑 = 3 : 1 (重量比)
- 塗裝方法：無氣噴塗、刷塗、滾塗
- 無氣噴塗作業：噴嘴尺寸：0.017 ~ 0.021”
二次空氣壓力：4 ~ 6 Kg/cm^2
壓縮比：28 : 1 或更大
- 乾燥時間：觸乾 6 小時以內 硬乾 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔：最少 6 小時 最多 7 天 (對 UP-100 及 UP-200 系列需於 6 小時內完成面漆上塗)
- 貯藏安定性：保存期間：正常情況下，至少一年。
閃點：20°C (68°F) 以上
- 注意事項：
 1. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。
 2. 陰雨或潮濕時，盡量避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
 3. 各項工具於使用完畢後，必須立即洗淨。
 4. 於貯槽內施工時，須注意予以充分通風。
 5. 塗裝間隔超過規定的時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力。
 6. 因易與空氣中之水氣反應產生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊，以防與空氣中之水份接觸。