

無銅無錫滑膜型防污漆

COPPER FREE TIN FREE SELF-POLISHING A/F



- 產品號碼： SP-99CF
- 型別： 由特殊樹脂配製而成之無銅無錫滑膜型防污漆。
- 用途： 適用於鋁製船體。
- 特性： 1. 乾燥快速，施工容易。
2. 無氧化亞銅，不影響鋁船。
3. 不含錫化合物，不會污染海洋環境。
- 規格資訊：
- 顏色： 深棕
 - 光澤度： 平光
 - 建議膜厚： 濕膜 200 μ 乾膜 100 μ
 - 理論塗佈量： 18 m²/Gal 5 m²/L
 - 比重： 1.4 Kg/L 以上
 - 粘度： 85 KU 以上 (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： 二甲苯
 - 調薄劑用量： 0~5% (不含清洗工具)
- 塗裝方法： 噴塗、刷塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅乾 4 小時以內
- 塗裝間隔： 最少 6 小時
- 貯藏安定性：
- 保存期間： 正常情況下，至少一年。
 - 閃點： 26°C 以上
- 注意事項：
1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。
 2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈舊漆膜及腐蝕性鹽類等，附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
 3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，應避免施工。
 4. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM31XSP99CFX1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw