

# 一液型鋅粉底漆

## ZINC PRIMER (1-PACK)



- 產品號碼： 912 (SP-07)
- 型別： 由特殊合成樹脂，配以高品質鋅粉，精製而成之一液型高性能防銹底漆。
- 用途： 貯槽、橋樑、鋼架等鋼鐵構造物之長期防銹底漆，亦可當鋼結構製作的鋼板預塗底漆用。
- 特性： 1. 乾燥迅速、附著力強。  
2. 一液型油漆，無使用時間之限制與混合之麻煩。  
3. 耐機械磨損性優良。  
4. 切割或焊接時燒焦度輕微。  
5. 防銹力強，經曝露海邊半年，不致生銹。
- 規格資訊：
- 顏色： 灰色
- 光澤度： 平光
- 總不揮發物： 70% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 90~45  $\mu$  (Micron) 乾膜 40~20  $\mu$  (Micron)
- 理論塗佈量： 42~84 m<sup>2</sup>/Gal 11~22 m<sup>2</sup>/L 4.7~9.4 m<sup>2</sup>/Kg
- 適用塗料： 面漆： 油性水泥漆、永保新漆。  
(或按本公司指定用法施工)
- 比重： 2.2 Kg/L 以上
- 粘度： 80~100 KU (25°C)
- 其他資訊： 耐熱溫度：連續 93°C 間歇 121°C
- 混合調薄： 調薄劑： No. 1005 永保新調薄劑 (SP-12)
- 調薄劑用量： 5~15% (不含清洗工具)
- 塗裝方法： 刷塗、無氣噴塗
- 乾燥時間： 指觸 20 分鐘以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項： 1. 由於鋅粉比重大，容易沈澱，使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。  
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等，附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。  
3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下時)，應避免施工。  
4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。  
5. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM42XXX0912X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

[www.rainbowpaint.com.tw](http://www.rainbowpaint.com.tw)