

木器用頭度底漆

WOOD BASE PRIMER



- 產品號碼： YWP-101
- 型別： 由水性特殊合成樹脂及特殊助劑所配製而成之頭度底漆。
- 用途： 傢俱、衣櫥、陳列櫥、壁板、手工藝品、運動器具等木製品之底漆。
- 特性： 1. 施工操作方便，乾燥速率極快，耐水佳。
2. 乾燥成膜後透明度高，木紋更加清澈，視感極佳。
3. 極適合於高級原木之頭度塗裝。
- 規格資訊：
- 顏色： 淺黃色透明液體
 - 總不揮發物： 18~20%
 - 建議膜厚： 濕膜 153 μ (Micron) 乾膜 20 μ (Micron)
 - 理論塗佈量： 24.6 m^2 /Gal 6.5 m^2 /L 7.4 m^2 /Kg
 - 比重： 0.8~0.9 Kg/L
 - 粘度： 40~70 cps (LV1, RPM60, 25°C)
 - 其他資訊： 塗膜狀態：透明光亮
- 混合調薄：
- 調薄劑： 清水
 - 調薄劑用量： 噴塗時，建議原液塗裝或加水稀釋 0~3% 以利施工。
刷塗時，建議加水稀釋 10~20% 以利施工。
- 塗裝方法： 噴塗(建議原液塗裝)、刷塗
- 乾燥時間： 指觸 10~20 分鐘 硬乾時間 30 分鐘 (25°C/相對濕度 50%)
- 塗裝間隔： 自身重塗 20 分鐘以上。 上塗二度底漆 必須硬乾後方可上塗。(不需砂磨即可上塗)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，18 個月。
- 注意事項：
1. 使用前請攪拌均勻。
 2. 被塗物表面之灰塵、木屑或油脂等附著物，必須清除乾淨，如表面粗糙時，底塗部分應先用#180~240 砂紙研磨，面塗部分應先用#240~400 以上砂紙研磨，再用壓縮空氣吹除乾淨，漆料先行過濾後以利噴塗。
 3. 塗裝器具用完後，應立即洗淨以免發生硬化膠固。
 4. 本項塗料請底、面系統搭配使用。
 5. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM28XXX2801X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw