

水性調合漆

WATER-BASED GLOSS ENAMEL



產品號碼： 160

類別： 通用型水性醇酸面漆。

- 特性：
- 1.使用清水為溶劑，無公害及引火危險，且無閃鏽之疑慮。
 - 2.良好外觀及光澤保持性。
 - 3.良好的耐磨及耐候性。
 - 4.對醇酸系統底漆有良好附著。
 - 5.良好的耐水及耐油性。
 - 6.方便使用。

規格資訊：

顏色： 各色
光澤度： 有光
總不揮發物： 42% 以上
建議膜厚： 濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理論塗佈量： 47.3 m²/Gal 12.5 m²/L
比重： 1.22 \pm 0.05Kg/L (因色而異)
遮蓋力： 12.5 m²/L 以上
粘度： 90~105KU (25 $^{\circ}$ C)

混合調薄： 調薄劑： 自來水
調薄劑用量： 重量率 0~10% (刷塗)、重量率 5~20% (有氣噴塗)

塗裝方法： 刷塗、噴塗。

乾燥時間： 指觸 2 小時以內 半堅結 6 小時以內 完全乾燥 七日以內 (25 $^{\circ}$ C) (35 μ)

塗裝間隔： 最少 24 小時

貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少兩年。

- 注意事項：
- 1.使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。
 - 2.為提升附著及防蝕性能，建議上塗前鋼材先行噴砂或打磨。
 - 3.被塗物表面之油脂、灰塵、水份、腐蝕性鹽類及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工；被塗物表面溫度應高於露點 3 度以上，避免在雨天或相對溼度高於 85% 的環境施工。
 - 4.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM011XX0160X1 V1.0 2024-05-01