

全效抗裂乳膠漆

WATER-BASED EMULSION PAINT



- 產品號碼： 438
- 型別： 虹牌全效抗裂乳膠漆，採用先進純化無化學味道之頂級樹脂，添加環保安全之原料，符合『綠建材標章』規範，不會造成人體危害。
- 用途： 辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅、浴室、廚房、走廊牆面、內部裝飾用面漆。
- 特性： 1.使用清水為溶劑，極低 VOC（有機揮發物），無化學添加味道、環保安全不傷人體。
2.耐水、耐鹼性優良，保色性極佳，符合 CNS 4940 規範。
3.達 CNS 耐刷洗規範。
4.防霉抗菌，通過 JIS Z 2911 防霉及 JIS Z 2801 抗菌之檢測。
5.無甲醛及鉛汞重金屬添加之安全配方。
6.塗膜有彈性，伸長率 100% 以上的塗膜彈性，能彌蓋新牆面收縮所產生的微小裂痕。
7.遮蓋力強，施工方便又輕鬆。
8.甲醛、TVOC，遠低於健康綠建材（逸散）試驗標準。
- 光澤度： 平光
- 總不揮發物： 白色、淺色 55% 以上，深色 50% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 90 μ （Micron） 乾膜 35 μ （Micron）
- 理論塗佈量： 44.0 m²/Gal 11.7 m²/L
- 適用塗料： 底漆： No.410-1 水性水泥底漆
No.467 高滲透型強效防水底漆
No.2457 水性多功能底漆
- 比重： 1.4 kg/L 以上
- 遮蓋力： 12 m²/L 以上
- 粘度： 90~110KU（25 $^{\circ}$ C）
- 混合調薄： 調薄劑： 自來水
調薄劑用量： 10~20%（視塗裝方式而定）
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內（25 $^{\circ}$ C）
- 塗裝間隔： 最少 3 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。
- 注意事項： 1.使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。
2.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。
3.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
4.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410XX0438X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw