

# 油性透明金油

## SLOVENT BASE CLEAR COATING



- 產品號碼： 471
- 類別： 以油性高耐候型特殊改質壓克力樹脂搭配特殊填充料劑精製而成。
- 用途： 虹牌油性透明金油可有效幫助戶外磁磚、二丁掛、玻璃、石材、抵石子、洗石子、斬石、瓦片、文化石、磚頭、天然石片使用年限加長，虹牌油性透明金油採用特殊強化樹脂，耐候性及不黃變性可大幅提升，減少短期保養工程，省時省工省麻煩！
- 特性： 1. 施工容易、乾燥快速。  
2. 透明度高且光澤飽滿豐潤。  
3. 優異之耐候性及不黃變性。  
4. 超強附著性。  
5. 良好之耐鹼性及耐水性。
- 規格資訊：
- 顏色： 透明
- 光澤度： 有光
- 總不揮發物： 38% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 50  $\mu$  (Micron)      乾膜 20  $\mu$  (Micron)
- 理論塗佈量： 15  $m^2/L$       56.7  $m^2/Gal$       150  $m^2/10L$
- 比重： 0.96 Kg/L 以上
- 混合調薄：
- 調薄劑： 二甲苯
- 調薄劑用量： 0~20%
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內      堅結 3 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 至少 3 小時以上 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，24 個月。
- 注意事項：
1. 新水泥因含有大量水份與游離鹼物質，必須養生 2-3 星期待其完全乾燥後，且含水率在 12% 以下，始可施工。
  2. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C-40°C 時始可施工。
  3. 被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
  4. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM04XXX0471X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

[www.rainbowpaint.com.tw](http://www.rainbowpaint.com.tw)