

水性木器二液型亮光面漆

TWO COMPONENT WATER-BASED WOOD HIGH-GLOSS TOPCOAT



產品號碼： YWT-508

類別： 由水性特殊合成樹脂與硬化劑及特殊助劑等所配製而成之面漆。

用途： 傢俱、衣櫥、陳列櫥、壁板、手工藝品、運動器具等木製品之亮光面漆。

- 特性：
1. 漆膜堅韌，光滑美觀。
 2. 附著性與耐磨性非常良好。
 3. 耐油、耐溶劑、耐熱水及耐污染性特優。
 4. 外觀清澈、流平佳、有韌性、不回黏、耐刮性佳與手感柔和。

規格資訊：

顏色： 主劑 乳白色液體 硬化劑 透明液體

光澤度： >85%

總不揮發物： 主劑 22~24% 面漆系統 36~39%

建議膜厚： 濕膜 80 μ (Micron) 乾膜 28 μ (Micron)

理論塗佈量： 47.3 m²/Gal 12.5 m²/L 11.68 m²/Kg

適用塗料： 底漆： YWP-105、YWP-106C、YWP-107

比重： 主劑 1.0~1.1 Kg/L 硬化劑 1.1~1.2 Kg/L

粘度： 主劑 5~30cps (LV1, RPM60, 25°C)
硬化劑 480~1000cps (LV3, RPM60, 25°C)

其他資訊： 塗膜狀態：平滑亮光

混合調薄：

調薄劑： 清水

調薄劑用量： 0~5%

混合比： 主劑 (B)：硬化劑 (H) = 4：1。

可使用時間： 4~5 小時內 (混合後 25°C)。

塗裝方法： 噴塗 (建議原液塗裝)、刷塗。

乾燥時間： 指觸 2 小時 硬乾時間 8 小時 (25°C/相對濕度 50%)

塗裝間隔： 可重塗時間 1~6 小時 (隔日重塗時，請砂磨後再重塗)

貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，18 個月。

- 注意事項：
1. 使用前請攪拌均勻。
 2. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻混合。
 3. 有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。
 4. 硬化劑容易與空氣中濕氣反應發生膠化，必須將桶蓋蓋緊，防止與空氣中水分接觸。
 5. 主劑與硬化劑混合後黏度會隨時間增加而增加，此時可以清水來調整黏度。
 6. 被塗物表面之灰塵、木屑或油脂等附著物，必須清除乾淨，如表面粗糙時，底塗部分應先用 #180~240 砂紙研磨，面塗部分應先用 #240~400 以上砂紙研磨，再用壓縮空氣吹除乾淨，漆料先行過濾後以利噴塗。
 7. 塗裝器具用完後，應立即洗淨以免發生硬化膠固。
 8. 本項塗料請底、面系統搭配使用。
 9. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM28XXX2806X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw