

# 永美塑膠船底防銹漆

## VINYL ANTI-CORROSIVE



產品號碼： SP-32 (VA-11)

型別： 由氯乙烯樹脂及鋁粉顏料構成之鋼鐵、鍍鋅鐵件及輕金屬用防銹漆。

用途： 船底、水線、船邊、甲板、船上構造物用防銹底漆。

特性：  
1. 乾燥極速。  
2. 耐海水性及耐油性極優。  
3. 漆膜堅牢、柔韌。  
4. 抗電蝕性優良。

規格資訊： 顏色： 銀色、銀紅色

光澤度： 平光

體積固含量： 40% 以上

建議膜厚： 濕膜 100  $\mu$  (4.0 mil) 乾膜 40  $\mu$  (1.6 mil)

理論塗佈量： 37.9 m<sup>2</sup>/Gal 10.0 m<sup>2</sup>/L 8.3 m<sup>2</sup>/Kg

適用塗料： 底漆： No.908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02)  
No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03) (EPOXY 類底漆)

面漆： 永美面漆、無錫滑膜型船底防污漆

比重： 1.2 Kg/L 以上

粘度： 70~90 KU (25°C)

混合調薄： 調薄劑： SP-36 永美塑膠漆調薄劑

調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)

塗裝方法： 無氣噴塗、刷塗

乾燥時間： 指觸 30 分以內 堅結 2 小時以內 (25°C)

塗裝間隔： 最少 3 小時 (25°C)

貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。

閃點： 26°C (80°F) 以上

注意事項：  
1. 天候陰雨、有霧或濕度超過 85% RH 時，勿施工塗刷永美漆類。  
2. 塗刷永美防銹漆前，鋼鐵表面必須清理乾淨，並塗刷一道金屬表面處理劑以免漆膜劣化。  
3. 為分辨油漆道數，應分別以銀色及銀紅色交互使用。  
4. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。