

- 產品號碼： 1613
- 型別： 由聚合酯樹脂 (Polyvinyl Resin) 與特殊填充顏料，配合硬化劑精製而成之反應型補土。
- 用途： 機械製品、鑄造機件及汽板金用補土。
- 特性： 1. 乾燥迅速、堅硬、平滑：適用於嚴重之腐蝕環境。  
2. 附着力與可撓性良好、與金屬面、水泥面之附着力強，不龜裂、不剝落。  
3. 抗溼、耐水性與防銹性能非常優良。  
4. 容易研磨，不受冷熱溫差之影響而變形。  
5. 不含揮發性溶劑，塗膜不會收縮。
- 規格資訊：
- 顏色： 灰白色
- 總不揮發物： 98% 以上 (混合漆)
- 粘度： 膏狀 (25°C)
- 其他資訊： 可研磨時間：約 2 小時 (25°C)
- 混合比： 主劑：硬化劑=100：1 (夏天) (重量比)  
主劑：硬化劑=100：2 (冬天) (重量比)
- 可使用時間： 25 分內 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 手工刮塗
- 貯藏安定性： 保存期間： 三個月 / 5°C；一個月 / 25°C；十二天 / 30°C
- 注意事項：
1. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵、鐵銹等附著污物必須清除乾淨。
  2. 因可用時間很短，主劑與硬化劑按規定比例調合均勻後，應立即使用。
  3. 凸出填泥，應於未硬化前刮平，以利砂磨作業。
  4. 請貯存於陰暗處，以防變質硬化。
  5. 室內除罐施工時，須注意充足之通風。
  6. 施工環境條件須至少高於 5°C。
  7. 請勿將 No.1613 補土施作於其他種類之塗料上，會導致下層漆膜被破壞。