

平光型水性水泥漆

FLAT EMULSION PAINTS, GENERAL SERIES



- 產品號碼： 650
- 型別： 由耐水、耐鹼性非常優異之水性樹脂，配合遮蓋顏料及添加劑精製而成之平光型水性水泥漆。
- 用途： 辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅等水泥、磚造物、石膏等內部構造物之防護、裝飾用面漆。
- 特性： 1.使用清水為溶劑，無公害及引火危險。
2.以清水為調薄劑，可大幅降低施工費用。
3.具有平光外觀，塗膜堅固，外表美觀柔和。
4.耐水性、耐鹼性優良，符合 CNS 4940 規範。
- 規格資訊：
- 顏色： 白色、淺色
 - 光澤度： 平光
 - 總不揮發物： 50% 以上
 - 建議膜厚： 濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
 - 理論塗佈量： 42.0 m²/Gal 11.1 m²/L 8.5 m²/Kg
 - 適用塗料： 底漆： No.410-1 水性水泥底漆
No.467 高滲透型強效防水底漆
No.2457 水性多功能底漆
- 比重： 1.3Kg/L 以上
- 遮蓋力： 10 m²/L 以上
- 粘度： 80~110 KU (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： 自來水
調薄劑用量： 10~20% (視塗裝方式而定)
- 塗裝方法： 噴塗、刷塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。
- 注意事項： 1.使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定用量為原則。
2.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。
3.調色時請用虹牌調色用水性水泥漆。
4.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，始可施工。
5.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410XX0650X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw