

產品號碼： SP-74
類別： 由長油性醇酸樹脂及耐候性顏料構成之船舶面漆。
用途： 船上構物、鋼鐵構造物、甲板配件、內部艙房及木器類用面漆。
特性： 1.外表美觀，保光澤力強。
2.耐磨性、耐候性優良。
3.與油性底漆及橡膠性底漆之附著力強。
4.能耐熱至 80°C (176°F)。
5.耐海水及耐油性優良。
6.容易施工。

規格資訊： 顏色： SP-60 (OF-53) #30 / SP-61 (OF-51) 白色
SP-65 (OF-56) 各色 / SP-74 各色
光澤度： 有光
體積固含量： 50.0 % 以上
建議膜厚： 濕膜 70 μ (2.8 mil) 乾膜 35 μ (1.4 mil)
理論塗佈量： 54.9 m²/Gal 14.5 m²/L 13.2 m²/Kg
適用塗料： 底漆： SP-54 紅丹漆 (OP-91)
No. 920 鋅鉻鐵鉛紅防銹底漆 (LZI) (OP-94)
SP-55 鋅鉻黃底漆 (OP-93)
SP-56 防銹漆 (OP-95)

比重： 1.1 Kg/L 以上
粘度： 70~90 KU (25°C)
混合調薄： 調薄劑： No. 805 松香水 (OM-07)
調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)
塗裝方法： 無氣噴塗、刷塗、滾塗
無氣噴塗作業： 噴嘴： Graco 621, 721 (相似品亦可代用)
空氣壓力： 3~5 kg/cm²
壓縮比： 45:1 或 33:1

乾燥時間： 指觸 3 小時以內 堅結 15 小時以內 (25°C)
塗裝間隔： 最少 24 小時 (25°C)
貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
閃點： 21°C (70°F) 以上

注意事項： 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。