

# 水性環氧樹脂面漆(地床用)

## WATER-BASED FLOORING EPOXY TOPCOAT



- 產品號碼： 1032
- 型別： 以具優越耐磨、耐化性之水性樹脂配以顏料、填充劑精製而成之二液型高效能水性環氧面漆。
- 用途： 適用於食品工廠、電子工廠、醫院、工場等，耐污染性、耐磨、耐化性之水泥構造物地床用薄塗型塗料。
- 特性： 1.耐污染性及耐磨優。  
2.耐化學品濺潑。  
3.水為稀釋劑，無引火危險。
- 規格資訊：
- 顏色： 白色或各色
- 光澤度： 80% 以上
- 總不揮發物： 50% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 100~200  $\mu$  (Micron) 乾膜 50~100  $\mu$  (Micron)
- 理論塗佈量： 37.8 m<sup>2</sup>/Gal 10.0 m<sup>2</sup>/L 9.1 m<sup>2</sup>/Kg @DFT=50  $\mu$
- 適用塗料： 底漆： 水泥底材：No.1030CP 水性環氧樹脂透明底漆  
No.1073 永保新透明水泥底漆  
鋼材：No.1035 水性環氧樹脂三聚磷酸鋁防銹底漆
- 比重： 1.05 Kg/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 75~90KU (混合漆 25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： 自來水
- 調薄劑用量： 0~5% (不含清洗工具)
- 混合比： 依桶裝標示
- 可使用時間： 1.25 小時以內 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 4 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C RH $\approx$ 60%)
- 塗裝間隔： 最少 18 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。
- 注意事項：
- 1.主劑、硬化劑按比例混合，充分攪拌均勻。
  - 2.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵等附著物，必須清除乾淨並經適當表面處理。
  - 3.陰雨或相對濕度在 85% RH 以上，應避免施工。
  - 4.本產品無明顯的膠化時間，請於規定可用時間內使用完畢。
  - 5.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM19XXX1032X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

[www.rainbowpaint.com.tw](http://www.rainbowpaint.com.tw)