

紅色打底漆

RED OXIDE SURFACER



- 產品號碼： 902
- 型別： 由苯酚樹脂 (Phenolic Resin) 及乾性油配以高級防銹顏料精製而成之紅色防銹底漆。
- 用途： 車輛、機械設施使用之防銹底漆。
- 特性： 1. 乾燥迅速。
2. 耐水與防銹力強。
3. 具有良好附著性與研磨性。
- 規格資訊：
- 顏色： 紅色
 - 光澤度： 平光
 - 總不揮發物： 60% 以上
 - 建議膜厚： 濕膜 85 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
 - 理論塗佈量： 44.7 m^2 /Gal 11.8 m^2 /L 8.4 m^2 /Kg
 - 適用塗料： 底漆： No.908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02)
面漆： No.903 灰色打底漆、鮮麗漆、調合漆、斑紋漆
 - 比重： 1.4 Kg/L 以上
 - 遮蓋力： 20 m^2 /L 以上
 - 粘度： 80~100 KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.805 松香水 (OM-07)
 - 調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)
- 塗裝方法： 噴塗、刷塗
- 乾燥時間： 指觸 15 分以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。
 2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
 3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下時)，應避免施工。
 4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。
 5. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM09XXX0902X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw