

產品號碼： SP-54 (OP-91)

型別： 由醇酸樹脂及特殊樹脂，配以高成份紅丹粉精製而成之防銹漆。

用途： 鋼鐵構造物良好之防銹底漆。

特性：
1. 乾燥迅速，附著力強。
2. 耐海水性，耐油性優良。
3. 防銹性能極佳，經 240 小時浸 3% 鹽水試驗無異狀。
4. 容易施工。

規格資訊：
顏色： 橙紅色
光澤度： 平光
體積固含量： 47%
建議膜厚： 濕膜 85 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
理論塗佈量： 44.7 m²/Gal 11.8 m²/L 7.1 m²/Kg
適用塗料： 面漆： 虹牌醇酸樹脂船舶漆
比重： 1.65 Kg/L 以上
遮蓋力： 10 m²/L 以上
粘度： 80~100 KU (25°C)

混合調薄：
調薄劑： No.805 松香水 (OM-07)
調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)

塗裝方法： 噴塗、刷塗、滾塗

乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 4 小時以內

塗裝間隔： 最少 6 小時 (25°C)

貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少三年。

注意事項：
1. 使用前必須充份攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調節，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，應避免施工。
4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。
5. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。