

# 調合漆銀色

## READY-MIXED, ALUMINUM PAINT



產品號碼： 103

型別： 由特殊人造樹脂、乾性油及高品質鋁粉顏料精製而成之銀色面漆。

用途： 適用於一般鐵材構造物、路燈及貯槽外部用之防護面漆。

- 特性：
1. 外表呈金屬光澤。
  2. 漆膜堅韌、附著力強。
  3. 耐候性優良、不變黑。
  4. 塗膜呈魚鱗片狀組織，耐水、抗濕性等優。
  5. 容易施工。

規格資訊：

顏色： 銀色

總不揮發物： 45% 以上

建議膜厚： 濕膜 70  $\mu$  (Micron) 乾膜 25  $\mu$  (Micron)

理論塗佈量： 54.0  $m^2$ /Gal 14.3  $m^2$ /L 15.0  $m^2$ /Kg

適用塗料： 底漆： No.992 三聚磷酸鋁防銹漆  
No.905 紅丹漆 (OP-91)  
No.906 紅丹防銹漆 (OP-92)  
No.907 鋅鉻黃底漆 (OP-93)  
No.911 工程用紅丹漆 (SP-70)  
(或按本公司指定用法施工)

比重： 0.95 Kg/L 以上

遮蓋力： 20  $m^2$ /L 以上

粘度： 55~75 KU (25°C)

其他資訊： 耐熱溫度：連續 80 °C 間歇 120 °C

混合調薄： 調薄劑： No.805 松香水 (OM-07)

調薄劑用量： 5~10 % (視使用工具而定)

塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗

乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 8 小時以內 (25°C)

塗裝間隔： 最少 10 小時 (25°C)

貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。

- 注意事項：
1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。
  2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等，附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
  3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下時)，應避免施工。
  4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。
  5. 塗刷工具應先用松香水洗淨後再使用，以防漆膜變黑。
  6. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM01XXX0103X1 V1.0 2024-05-01