

永麗樹脂底漆 (鋼鐵面用)

VINYL ESTER SEALER / PRIMER (FOR STEEL)



- 產品號碼： 1615SP
- 類別： 由不飽和聚酯樹脂與促進劑所構成之二液型底漆。
- 用途： 鋼管、貯槽、工廠設施等鋼鐵面構造物專用之接著底漆。
- 特性： 1. 乾燥迅速，四小時即可做上塗。
2. 具優良之附著性與可撓性。
3. 耐水、耐溶劑、耐藥品及防蝕性特優。
4. 與不飽和聚酯樹脂之 FRP 積層或永麗玻璃鱗片塗料層間附著特優。
- 規格資訊：
- 顏色： 透明
 - 體積固含量： $98 \pm 2\%$
 - 總不揮發物： $98 \pm 2\%$
 - 建議膜厚： 乾膜 $50 \sim 100 \mu$ (Micron) 濕膜 $50 \sim 100 \mu$ (Micron)
 - 理論塗佈量： 0.1 Kg/m^2 (乾膜 100μ)
 - 適用塗料： 面漆： 不飽和聚酯樹脂之 FRP 積層或鱗片漆等之永麗系統
 - 比重： 1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
 - 粘度： $70 \sim 90 \text{ KU}$ (混合漆 25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： 丙酮、MIBK (清洗工具用)
 - 混合比： 主劑：促進劑 = $100 : 1 \sim 1.5$ (重量比)
(或依製造廠商規定比例)
- 可使用時間： 20 分鐘以內 (25°C)
- 塗裝方法： 無氣噴塗、刷塗、滾塗、鏟抹
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時 最多 10 天
- 貯藏安定性： 保存期間： 三個月 / 5°C ；一個月 / 25°C ；十二天 / 30°C
- 注意事項：
- 被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。
 - 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。
 - 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM70X1615SPX1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw