

水性環保 AB 膠

HYDROPHILIC EASY CAULK



- 產品號碼： EP-100
- 型別： 由無溶劑環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及特殊親水性硬化劑，配以顏填料精製而成之二液型水性環保 AB 膠。
- 用途： 專為水泥製品、三合板、石膏板、磁磚等間隙結構設置之高性能親水性黏著劑。
- 特性：
1. 漆膜堅韌，附著力強。
 2. 不塌陷，不收縮，不吐黃，不垂流。
 3. 一次施工即可達成高膜厚要求。
 4. 耐磨、耐衝擊性極佳。
 5. 耐水、耐鹼與耐溶劑等性能極優。
 6. 水性配方環保無毒。
 7. 使用後的工具只需以水清洗。
 8. 對板材與水泥牆間隙(軟硬牆)具有良好附著力，且不會龜裂，不需不織布補強。
 9. 通過 CNS 10141 「建築灌注修補用環氧樹脂」(高黏度型)之相關規定。(報告書編號：190604164)。
 10. 通過 CNS 12514-1 「建築物構造構建耐火試驗法」之 AB 膠填縫之防火石膏板分間牆防火時效 2 小時 (報告書編號：FPSRC-W0245-CNS-F-07-V)。
- 規格資訊：
- 顏色： 淡藍綠色 (混合後)
- 體積固含量： 95% 以上 (混合漆)
- 比重： 1.5 kg/L 以上
- 粘度： 膏狀
- 混合調薄：
- 調薄劑： 自來水 (僅清洗工具用)
- 調薄劑用量： 不需摻用
- 混合比： 主劑：硬化劑=1：1 (體積比)
- 可使用時間： 1 Kg 混合漆 15 分鐘以上 (25°C)
- 塗裝方法： 鏟批
- 乾燥時間： 指觸 2 小時以內 堅結 4 小時以內 完全硬化 7 天 (30°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時 最多 5 天 (30°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少 1 年。
- 注意事項：
1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合使用。
 2. 表面潮濕時，必須使之完全乾燥後方可施工。
 3. 施工工具用畢後，應立即以清水洗淨。

PDM10XXEP100X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw