

永保新透明水泥鋼構底漆

EPOXY CLEAR CEMENT PRIMER



產品號碼： 1073PC

類別： 由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及特殊硬化劑構成之兩液型透明底漆。

用途： 水泥壁、水泥管道及水泥製品及鋼構面防蝕、耐化用透明底漆。

- 特性：
1. 耐水、耐海水及耐污水性能優異。
 2. 耐酸、耐鹼性非常優良。
 3. 塗膜堅韌且附著力強。
 4. 耐磨損性良好。
 5. 符合 CNS-4938 第三種塗料規範。

規格資訊：

顏色： 透明液體

體積固含量： 50% 以上 (混合漆)

建議膜厚： 濕膜 50 μ (Micron) 乾膜 25 μ (Micron)

理論塗佈量： 76.0 m²/Gal 20.0 m²/L 20.0 m²/Kg

適用塗料： 面漆： 永保新面漆、優麗面漆、永氟龍面漆

比重： 1.02 Kg/L 以上 (混合漆)

粘度： 60 KU 以上 (混合漆 25°C)

混合調薄：

調薄劑： No. 1005 永保新調薄劑 (SP-12)

調薄劑用量： 0~5% (不含清洗工具)

混合比： 主劑：硬化劑=2.8：0.8 (重量比)

可使用時間： 4 小時 (混合漆 25°C)

塗裝方法： 刷塗、無氣噴塗、滾塗

乾燥時間： 指觸 2 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天(25°C)

塗裝間隔： 最少 12 小時 最多 5 天 (25°C) 3 天 (30°C)

貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。

- 注意事項：
1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合後才可使用。
 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。
 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥，才可施工。
 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。
 5. 在貯槽內施工時，必須注意充分的通風。
 6. 塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加附著力。
 7. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM10X1073PCX1 V1.0 2024-11-08