

- 產品號碼： 8525
- 類別： 以高附著性及耐用性的樹脂、加上高品質無機材料及水泥精製而成。
- 用途： 針對使用二丁掛、馬賽克磚的老舊建物，傳統工法需完整敲除老舊磁磚，才能進行老屋拉皮及外牆翻修工程。虹牌老屋整平材是專門為老屋拉皮系統開發的多功能填平材料，能緊密地附著於多種建築基材上。可當後續塗料層的整平基面，搭配虹牌外牆商品，可提供建物美觀效果。
- 特性： 1.1K 配方，加水混勻後即可使用，操作簡易方便。
2.優異的附著及抗裂性，可與底材緊密結合。
3.完整的虹牌老屋拉皮系統，可穩定搭配虹牌外牆系列產品使用。
4.質地細緻，可作為塗料層的整平基面，方便施作塗料層及降低塗料層開裂剝落的風險，搭配虹牌外牆商品，可提供建物美觀效果。
5.免去全面敲磚步驟，能縮短工時及節省預算。
- 規格資訊： 顏色： 水泥色
建議膜厚： 0.5~3.5 mm
理論塗佈量： 0.6 m² / kg、12 m² /20 kg (以厚度 2 mm 乾膜估算)
包裝規格： 1 包 20kg
建議道數： 2 道
其他資訊： 適用基面：
水泥面、磁磚面、紅磚、馬賽克磚、二丁掛等各表面。
- 混合調薄： 調薄劑： 清水
調薄劑用量： 25-35%
- 塗裝方法： 鏟塗
- 乾燥時間： 指觸乾燥約 2 小時(25°C) 完全乾燥固化時間需 7 天(25°C)
- 塗裝間隔： 第二道老屋整平材需間隔 6 小時以上(25°C)
上塗塗料需間隔 16 小時以上(25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 未開封前依出廠日期六個月內
- 注意事項： 1.牆面瓷磚膨共面積超過 15%，建議全面敲除後再施作整平層，因為在敲除膨共瓷磚過程中，有機率造成牆面其他瓷磚二次剝落。
2.陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C~40°C 時始可施工。
3.施工面需保持乾淨、堅實且不可有積水或漏水現象。
4.於空桶內加入 25% 的水，再倒入粉劑，使用電動攪拌機攪拌均勻，如太粘稠，可再酌加水調薄，以不超過規定用量（35% 的水）為原則。
5.攪拌時應佩戴口罩，若眼睛不慎接觸材料時，需立即以清水沖洗後送醫。
6.請將產品放置於乾燥陰涼處，避免受潮，開封後應盡快用完。
7.乾燥時間會隨環境溫、濕度及批刮厚度不同而有所差異。