

# 無機材防水彈泥

## ELASTIC WATERPROOF CEMENT



- 產品號碼： 486
- 型別： 無機材防水彈泥為彈性、觸變性之雙組份材料，由高濃度特殊改質樹脂及泥與礦石粉末組成。可上漆，具有接著性，可施作於混凝土及磚石表面。
- 用途： 無機材防水彈泥使用於屋頂、屋凸、樓層接縫、浴室、露台、陽台、地下室外壁等防水工程。
- 特性： 1.具有高彎曲性、兼具彈性及韌性之特性，可有效抗裂防止水入侵。  
2.防潮及耐鹼性良好。  
3.接著力強、防水性能佳，大大提升使用年限。  
4.使用物化性良好之特殊改質樹脂。
- 規格資訊： 總不揮發物： 70% 以上（樹脂 A、粉劑 B 混合後）  
理論塗佈量： 0.75 Kg/m<sup>2</sup>（乾膜約 500 μm） 1.5 Kg/m<sup>2</sup>（乾膜約 1 mm）  
適用塗料： 底漆： 可搭配 No.467 高滲透型強效防水底漆、No.467 高滲透型強效防水底漆 + No.467AD 底漆密著促進劑。
- 混合調薄： 比重： 1.1 Kg/L 以上  
調薄劑： 清水  
混合比： 樹脂 A：粉劑 B = 18KG：20KG
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、鏟塗、噴塗。
- 乾燥時間： 7 天（25°C）
- 塗裝間隔： 至少 6 小時以上（25°C）
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下依出廠日，樹脂 A：24 個月；粉劑 B：未開封情況下 6 個月。
- 注意事項： 1.粉劑 B 請放置於乾燥陰涼，避免受潮，開封後請盡快使用完畢。  
2.使用前需用電動攪拌器混合攪拌均勻，將樹脂 A 與粉劑 B 混合時，請帶防塵口罩以防粉塵吸入，若眼睛不慎接觸材料時，需立即以清水沖洗。  
3.陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C ~ 40°C 時始可施工。  
4.施工面保持乾淨、堅實。可濕潤施工面但不要有積水或漏水現象產生。  
5.為取得更好的效果，在後續泥作、瓷磚貼附等工程施作前至少 24 小時內應進行養護。在這段時間內，必須作好預防措施以防止面塗的損毀。  
6.因本產品含水泥成分，如需上塗塗料，需施作底漆以達到封鹼及增加附著性的效果。  
7.實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410XX0486X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

[www.rainbowpaint.com.tw](http://www.rainbowpaint.com.tw)