

# 單液聚脲防水材

## SINGLE COMPONENT MOISTURE-CURED POLYUREA



- 產品號碼：UP-168
- 型別：由特殊樹脂、填充顏料及特殊助劑精心配製而成之高性能材料。
- 用途：各式防水工程。
- 特性：  
1.黏著特性極佳。  
2.塗膜具有高彈性、高強度、耐磨性佳及阻水特性。  
3.搖勻後即可使用。
- 規格資訊：
- 顏色：灰色
- 總不揮發物：90% 以上
- 建議膜厚：1~2mm
- 理論塗佈量：每 Kg 平均塗佈面積約 0.7~0.75 m<sup>2</sup> (參考用量，厚度 1mm)
- 適用塗料：底漆：No.785 優麗防水膜底漆 (一液型)  
No.1073 永保新透明水泥底漆  
(或本公司推薦其它系統底漆)
- 面漆：UP-203 永美耐面漆  
No.781 優麗防水膜面漆
- 粘度：3000~12000cps (25°C)
- 混合調薄：調薄劑：不可用  
可使用時間：2小時內 (25°C)
- 塗裝方法：滾塗、鏟塗、刷塗
- 乾燥時間：指觸 2小時以內 堅結 24小時以內 完全硬化 7天 (25°C)
- 貯藏安定性：保存期間：正常情況下，至少 6個月 (25°C，室內勿陽光直射)
- 注意事項：  
1.不宜在潮濕、污染或粉化的水泥素地底層施工。  
2.溫度低於 15°C 下，薄膜硬化速度將變慢。  
3.若施工厚度一次超過 2mm 以上，塗膜堅結時間將會變慢。  
4.使用前須充分搖勻，打開後盡快使用完。

PDM71XXUP168X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

[www.rainbowpaint.com.tw](http://www.rainbowpaint.com.tw)