

水性環氧樹脂防霉漆

WATER-BASED EPOXY ANTI-MILDEW PAINT



- 產品號碼： 500-4
- 型別： 由水性壓克力環氧樹脂、耐候顏料、高效能防霉添加劑等所製成之二液型高級防霉漆。
- 用途： 混凝土、水泥壁、磚牆、鋼構物、鋁材等表面防霉之塗料，特別適用於食品廠、冷凍廠、醫院或停車場內牆有效防護防霉。
- 特性： 1.水性基、低污染性。
2.優良之附著、耐水、耐化、耐蝕性。
3.優良耐候性，可抗塵沾及髒污。
4.通過 JIS Z2911 防霉測試規格。
- 規格資訊：
- 顏色： 白色、淺色
- 光澤度： 半光、平光
- 總不揮發物： 45% 以上（因色而異）
- 建議膜厚： 濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 42.0 m²/Gal 11.1 m²/L @D.F.T 35 μ m
- 適用塗料： 底漆： 水泥壁：No.410-1、No.1073
鋼材：No.1027、No.1075
鋁材：No.500P、No.1020
- 遮蓋力： 10.0 m²/L 以上
- 粘度： 70~100 KU (25°C)
- 其他資訊： 塗裝系統：
- 混凝土： 1. No.410-1/No.500-4/No.500-4
2. No.1073/No.1002/No.500-4/No.500-4
- 鋼材： 1. No.1027/No.1009/No.500-4/No.500-4
2. No.1075/No.1075/No.500-4/No.500-4
- 鋁材： 1. No.500P/No.500-4/No.500-4
2. No.1020/No.500-4/No.500-4
- 混合調薄： 調薄劑： 自來水
調薄劑用量： 5~10%
混合比： 主劑：硬化劑=1：8（體積比）
可使用時間： 24 小時以上（混合漆 25°C）
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 2 小時以內（25°C）
- 塗裝間隔： 最少 18 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少三年。
重量（運輸）： 1.05 Kg/L 以上
- 注意事項： 1.使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄。但以不超過規定用量為原則。
2.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。
3.調色時請用虹牌調色用水性水泥漆。
4.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。
5.油漆實際塗佈量依被塗物的型狀大小工作環境而改變。

PDM410X05004X1 V1.0 2024-05-01