

永保新砂漿用補土

EPOXY MORTAR PUTTY



- 產品號碼： 1026
- 型別： 由環氧樹脂、硬化劑及填充料構成之無溶劑二液一粉型砂漿用補土。
- 用途： 水泥製品、砂漿面整地填縫用。
- 特性： 1.施工性極佳，一次施工即可得無針孔之薄漆膜。
2.與底材之附著性極佳，收縮率小。
3.耐水、耐鹼及耐溶劑性極佳。
4.機械性及物性極優。
- 規格資訊：
- 顏色： 天然色
- 建議膜厚： 乾膜 100 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 1.1 Kg/m²
- 適用塗料： 面漆： No.1001 永保新面漆 (EP-04)
No.1015 永保新無溶劑面漆
- 比重： 1.1 Kg/L 以上 (樹脂混合物)
- 粘度： 膏狀
- 混合調薄： 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
(僅可以用於清洗工具)
- 調薄劑用量： 不得摻用
- 混合比： 主劑：硬化劑：填充料 = 40：20：40 (重量比)
- 可使用時間： 30 分鐘 (樹脂與填充料混合物 25°C)
- 塗裝方法： 刮刀
- 乾燥時間： 指觸 6 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 8 小時 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項： 1.主劑及硬化劑按比例先行均勻混合，再加入填充物攪拌均勻。
2.陰雨、潮濕氣候或大氣相對濕度在 85% RH 以上時避免施工。
3.樹脂砂漿硬化前不可施工，表面潮濕時，須使之完全乾燥後方可施工。
4.施工時請戴手套，以免皮膚接觸。

PDM19XXX1026X1 V1.0 2024-05-01