

優麗頭度底漆

POLYURETHANE SEALER FOR WOOD



- 產品號碼： 710
- 型別： 由聚醇樹脂 (Polyol Resin) 及聚異氰酸脂 (Polyisocyanate) 硬化劑所構成之二液型木材頭度底漆。
- 用途： 樂器、傢俱、地板及電視機、收音機外殼等木製品之膠固用底漆。
- 特性： 1. 乾燥快並能與木材纖維結合為堅牢基面。
2. 能有效抵制木材吐油、加強上層漆之附著性。
3. 減少上層漆之被木材吸收。
4. 能有效防止木材龜裂與木面之污染。
- 光澤度： 透明液體
- 總不揮發物： 45 ± 2% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 80 μ (Micron) 乾膜 20 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 47.0 m²/Gal 12.5 m²/L 13.1 m²/Kg
- 適用塗料： 面漆： No.711 優麗二度底漆
- 比重： 0.9 Kg/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 45~55 KU (混合漆) (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： No.736 優麗漆調薄劑
No.780 優麗透明漆專用稀釋劑
- 調薄劑用量： 70~140% (不含清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=70：30 (重量比)
- 可使用時間： 4 小時 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項： 1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。
2. 被塗木面之油脂、灰塵、木屑等附著污物應清除乾淨，如表面粗糙時，應先用 #180~#240 砂紙研磨，再用壓縮空氣吹乾淨。
3. 稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。
4. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。
5. 硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。
6. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。
7. 油漆 A1:B32 實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM28XXX0710X1 V1.0 2024-05-01