

# 彩虹壓克力漆 21



## 壓克力底漆

- 產品號碼： RAINBOLIC 21  
型別： 壓克力底漆/連接漆。  
特性： 1.用於水線下底漆及連接漆。  
2.防銹效果良好。  
3.快乾。  
4.用於防污漆塗層有良好的相容性。  
5.容易施工。
- 規格資訊： 顏色： 銀色、銀紅色  
光澤度： 平光  
VOC 含量： 450 (g/l) 以下  
體積固含量： 45 % 以上  
建議膜厚： 濕膜 75~167  $\mu$  (Micron) 乾膜 35~75  $\mu$  (Micron)  
理論塗佈量： 50.5 m<sup>2</sup>/Gal 13.3 m<sup>2</sup>/L @ 35  $\mu$ m  
比重： 1.1 kg/L 以上
- 混合調薄： 調薄劑： RP-71 橡膠調薄劑  
調薄劑用量： 0~2% (刷塗、滾塗) 0~3% (無氣噴塗)
- 塗裝方法： 無氣噴塗、刷塗、滾塗  
乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內 (25°C) (50  $\mu$ )  
塗裝間隔： 最少 3 小時 (25°C)  
貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。
- 注意事項： 1.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。  
2.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，或底材溫度低於露點 3°C 以下時，應避免施工。  
3.貯槽內之施工，必須注意以充分之通風。

PDM30XX30021X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO.,LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

[www.rainbowpaint.com.tw](http://www.rainbowpaint.com.tw)