

優麗封閉型防水底漆

MOISTURE-CURED POLYURETHANE PRIMER FOR WATER PROOF



- 產品號碼： 786
- 型別： 由特殊多元醇樹脂 (Polyol Resin) 及聚異氰酸酯接合而成之底漆。
- 用途： 各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園防水工程用底漆。
- 特性：
1. 高固含，封孔性佳。
2. 對水泥面具高滲透功能。
3. 對水泥面之附著力強。
- 規格資訊：
顏色： 透明
總不揮發物： 60%以上
建議膜厚： 建議 50~150um
理論塗佈量： 0.1~0.3Kg/m²(參考用量)
比重： 0.95~1.05Kg/L
粘度： 100~300CPS(25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： NO.736 優麗漆調薄劑(清洗工具)
- 塗裝方法： 滾塗、刷塗皆可
- 乾燥時間： 指觸 4~6 小時內(25°C) 完全硬化 7 天(25°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時(25°C) 最多 3 天(25°C)
- 注意事項：
1. 不應在潮濕、污染或粉化的水泥素地施工。
2. 溫度低於 15°C 以下，塗膜乾燥速度將變慢。
3. 打開包裝後未使用完之餘料需密封蓋好，並盡快使用完畢。
4. 倒出桶外之塗料切勿回收使用，以確保品質。
5. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM27XXX0786X1 V1.0 2024-12-12



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw