

調合漆白色

READY-MIXED PAINT, WHITE COLOR SERIES



- 產品號碼： 111
型別： 由長油性醇酸樹脂 (Alkyd Resin) 及耐候性鈦白粉精製而成之白色面漆。
用途： 適用於室內外一般鐵材及木材構造物用之面漆。
特性： 1. 具有良好耐候性，不易褪色失光。
2. 抗濕、耐水性優良。
3. 漆膜堅韌、附著力強。
4. 容易施工。

- 規格資訊：
顏色： 白色
光澤度： 85% 以上
總不揮發物： 56% 以上
建議膜厚： 濕膜 80 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理論塗佈量： 47.0 m^2 /Gal 12.5 m^2 /L 10.4 m^2 /Kg
適用塗料： 底漆： 1. 木材：No.109 油性打底漆白色
2. 鐵材：No.992 三聚磷酸鋁防銹漆、
No.905 紅丹漆 (OP-91)、
No.904 防銹漆 (OP-95)、
No.906 紅丹防銹漆 (OP-92)、
No.911 工程用紅丹漆 (SP-70)、
No.907 鋅鉻黃底漆 (OP-93)
(或按本公司指定用法施工)

- 比重： 1.1 Kg/L 以上
遮蓋力： No.102：14 m^2 /L 以上
No.111：10 m^2 /L 以上
粘度： 75~90 KU (25°C)
其他資訊： 耐熱溫度：連續 80 °C 間歇 120 °C

- 混合調薄： 調薄劑： No.805 松香水 (OM-07)
調薄劑用量： 5~10 % (視使用工具而定)

- 塗裝方法： 刷塗、噴塗、滾塗 (滾塗需用滾塗型)
乾燥時間： 指觸 4 小時以內 堅結 12 小時以內 (25°C)
塗裝間隔： 最少 10 小時 (25°C)

- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。

- 注意事項： 1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等，附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下時)，應避免施工。
4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。
5. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM01XXX0111X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw