

斑紋漆

HAMMER TONE PAINT



- 產品號碼： 2201
- 型別： 由特殊醇酸合成樹脂 (Alkyd Resin) 配以鋁粉及顏料精製而成之鏈紋狀油漆。
- 用途： 儀器、鐵製傢俱、事務器具及醫療設備等之美裝用漆。
- 特性： 1. 乾燥快、附著力強。
2. 耐候性非常優良，不失光，不褪色。
3. 抗濕及耐水性與防銹性能非常優良。
4. 一次噴塗即可得特殊金屬斑紋色彩。
5. 具有良好耐酸、鹼等化學性能。
- 規格資訊：
- 顏色： 銀光輝色
 - 光澤度： 70% 以上
 - 體積固含量： 36% 以上
 - 建議膜厚： 濕膜 125 μ (Micron) 乾膜 45 μ (Micron)
 - 理論塗佈量： 30.3 m^2/Gal 8.0 m^2/L 7.3 m^2/Kg
 - 適用塗料： 底漆： No. 902/903 打底漆 (或按本公司指定用法施工)
 - 遮蓋力： 12.5 m^2/L 以上
 - 粘度： 60~75 KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.807 二甲苯
 - 調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)
- 塗裝方法： 噴塗 (空氣壓力 2.5~3 Kg/cm^2 ; 噴塗距離 25~35cm)
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
重量(運輸)： 1.1 Kg/L 以上
- 注意事項：
- 被塗物表面，必須先用手工或電動工具，清除鐵銹、舊漆膜、灰塵、油脂等附著污物，再噴塗底漆後，始可施噴斑紋漆。
 - 使用前必須攪拌均勻，並用規定之調薄劑，過多或異種調薄劑及其他種凡立水會影響斑紋之顯出與耐久性。
 - 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM22XXX2201X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw